

ZIC ATF MULTI HT

APRAKSTS

Universāla pilnībā sintētiska transmisijas eļļa automātiskām pārnesumkārbām. Izgatavota uz savas sintētiskās bāzes eļļas Yubase.

SPECIFIKĀCIJAS

Audi/VWVG 052 162, G 052 990, G 055 025
BMW 7045E, 8072B, LA 2634, LT71141
MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.6, 236.7, 236.9, 236.11, 236.81
PSA AL-4
Renault DP-0
MAN 339F/339 Type V-1
Volvo 4/5/6 speed
Allison C-4
Chrysler ATF +/+2/+3/+4
Daihatsu ATF D-II/III
Ford Mercon
GM Dexron II/III
Honda ATF Z-1
Hyundai/KIA ATF SP-III, Red-1, CVTF H1
Mazda ATF M-III/V, ATF F-1
Mitsubishi SP-III
Diaqueen ATF J2
Nissan Matic Fluid D/J/K
Subaru ATF, ATF-HP
Suzuki ATF 5D-06, AT 2384K, AT3314, AT3317, ATF B-IIIE
Toyota Type T, T-II/III/IV
JWS 3309
Voith G607, ZF TE-ML 14A/21L
Neizmantot, ja nav atbilstība augstāk minētām specifikācijām.

PRIEKŠROCĪBAS

Specializēts piedevu komplekss savienojumā ar sintētisko eļļas bāzi, ļauj pārspēt automobiļu nozares ražotāju specifikāciju prasības par automātisko pārnesumkārbu eļļām.

Augstā eļļas plēves izturība un teicama stabilitāte pret oksidāciju veicina pārlicinošu pārnesumkārbas mezglu aizsardzību, ražotāja ieteicamos eļļas nomaiņas intervālos.

PAMATA FIZIKĀLAIS UN ĶĪMISKAIS SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS

Rādītāja nosaukums	Vērtība	Testa metode
Blīvums pie 15°C, gr/cm ³	0,85	ASTM D 1298
Kinemātiskā viskozitāte pie 40°C, mm ² /sek.	37,2	ASTM D 445
Kinemātiskā viskozitāte pie 100°C, mm ² /sek.	7,0	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	153	ASTM D 2270
Uzliesmošanas temperatūra, °C	212	ASTM D 92
Sastingšanas temperatūra, °C	-45,0	ASTM D 97
Skābuma indekss	1,80	ASTM D 664
Korodējošā iedarbība uzvara pie 150°C 3 st.	1-b	ASTM D 130
Viskozitāte pēc Brukfilda pie -26°C,	18520	ASTM D 2983
Krāsa	sarkans	vizuāli

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Nav uzskatīts par bīstamu. Papildinformācija par produktu ir pieejama datu drošības lapā (MSDS).

Vispārīgi ieteikumi:

- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Ieelpojot saindētus eļļas tvaikus, ir jāiziet svaigā gaisā un izvēdināt telpu.
- Tvaiki vai gāzes var aizdegties atklātā uguns liesmas tuvumā.
- Saskaroties ar acīm / ādu, neberziet! Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni vismaz 15 minūtes un konsultējieties ar ārstu.
- Neizlejiet kanalizācijas un notekūdeņos, utilizējiet izlietoto eļļu īpaši paredzētās tvertnēs un vietās.

UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI UN INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausā un labi vēdināmā vietā, tālumā no atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem un tiešiem saules stariem.

Uzglabājot, transportējot un lietojot šo produktu, ir jāievēro vides aizsardzības pasākumi un drošības noteikumi strādājot ar minerāleļļām. Sīkāka informācija ir pieejama šī produkta drošības datu lapās (MSDS).

Derīguma termiņš - 5 gadi no produkta izgatavošanas dienas. Ražošanas datums ir norādīts astoņu ciparu kodā uz iepakojuma. Trešais cipars ir gads (7 - 2017, 8 - 2018, 9 - 2019), ceturtais un piektais - mēnesis, sestais un septītais - ražošanas datums.

Ugunsbīstamības klase: IV.

SIA „SENSON AUTO” ir vienīgais oficiālais SK ZIC tirdzniecības markas izplatītājs Baltijas valstīs.

SIA "SENSON AUTO"
Starta iela 5F, Rīga, Latvija, LV-1026