

ZIC GFT 75W-90

APRAKSTS

Transmisijas eļļa vieglajiem un kravas automobiļiem, kā arī celtniecības tehnikas tiltiem un mehāniskām transmisijām, kurām nepieciešama viskozitāte pēc SAE 75W-90 vai 80W-90 un kategorija pēc API GL-4, GL-5 vai MT-1

Izgatavota uz polialfaolefīnu (PAO) pamata un uz savas sintētiskās bāzes eļļas Yubase.

SPECIFIKĀCIJA

APIGL-4/5, MT-1

ZF TE-ML 02B, 08

MAN 341 Type Z2

PRIEKŠROCĪBAS

Satur efektīvas pret nosēduma piedevas darbam ekstremālās slodzes apstākļos un korozijas inhibitorus savietošanai ar sinhronizatoru materiāliem.

Piemīt teicamas zemo temperatūru īpašības un augsta termooksidācijas eļļas stabilitāte.

Savietojama ar blīvējuma savienojumu materiāliem.

PAMATA FIZIKĀLAIS UN ĶĪMISKAIS SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS

Rādītāja nosaukums	Vērtība	Testa metode
Viskozitāte pēc SAE	75W-90	SAE J 306
Blīvums pie 15°C, gr/cm ³	0,86	ASTM D 1298
Kinemātiskā viskozitāte pie 40°C, mm ² /sek.	74,8	ASTM D 445
Kinemātiskā viskozitāte pie 100°C, mm ² /sek.	14,1	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	197	ASTM D 2270
Uzliesmošanas temperatūra, °C	212	ASTM D 92
Sastingšanas temperatūra, °C	-47,5	ASTM D 97
Skābuma indekss	1,48	ASTM D 664
Korodējošā iedarbība uzvara pie 150°C 3 st.	1-a	ASTM D 130
Viskozitāte pēc Brukfilda pie -26°C,	30673	ASTM D 2983

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Nav uzskatīts par bīstamu. Papildinformācija par produktu ir pieejama datu drošības lapā (MSDS).

Vispārīgi ieteikumi:

- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Ieelpojot saindētus eļļas tvaikus, ir jāiziet svaigā gaisā un izvēdināt telpu.
- Tvaiki vai gāzes var aizdegties atklātā uguns liesmas tuvumā.
- Saskaroties ar acīm / ādu, neberziet! Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni vismaz 15 minūtes un konsultējieties ar ārstu.

- Neizlejiet kanalizācijas un notekūdeņos, utilizējiet izlietoto eļļu īpaši paredzētās tvertnēs un vietās.

UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI UN INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausā un labi vēdināmā vietā, tālumā no atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem un tiešiem saules stariem.

Uzglabājot, transportējot un lietojot šo produktu, ir jāievēro vides aizsardzības pasākumi un drošības noteikumi strādājot ar minerāleļļām. Sīkāka informācija ir pieejama šī produkta drošības datu lapās (MSDS).

Derīguma termiņš - 5 gadi no produkta izgatavošanas dienas. Ražošanas datums ir norādīts astoņu ciparu kodā uz iepakojuma. Trešais cipars ir gads (7 - 2017, 8 - 2018, 9 - 2019), ceturtais un piektais - mēnesis, sestais un septītais - ražošanas datums.

Ugunsbīstamības klase: IV.

SIA „SENSON AUTO” ir vienīgais oficiālais SK ZIC tirdzniecības markas izplatītājs Baltijas valstīs.

SIA "SENSON AUTO"

Starta iela 5F, Rīga, Latvija, LV-1026