

## ZIC X9000 10W-40

### APRAKSTS

Pilnībā sintētiska motoreļļa ar palielinātu nomaiņas intervālu komerctransportam (maģistrālie vilcēji, kravas automobiļi, autobusi) ar dīzeļdzinējiem, tajā skaitā aprīkoti ar kvēpu filtriem un izplūdes toksiskuma samazināšanas sistēmām (DPF, EGR, SCR u.c.). Izgatavota uz savas sintētiskās bāzes eļļas Yubase Plus un piedevām Low SAPS (sulfātu pelnu, fosfora un sēra elementu samazināts saturs). Atbilst Euro VI un zemākām normām.

### SPECIFIKĀCIJAS

ACEAE6/E4  
APICI-4  
JASO DH-2  
MB 228.51  
MAN 3477  
Volvo VDS-3  
Renault Trucks RXD/RLD/RD-2/RLD-2  
Mack EO-N  
Scania Low Ash  
DAF Extended Drain  
MTU Type 3.1  
Deutz DQC-IV-10-LA  
Voith Class A  
Caterpillar CATECF-1A

### PRIEKŠROCĪBAS

Palielināts eļļas nomaiņas intervāls. Teicami raksturojumi dzinēja aizsardzībai ekstremāli augstu temperatūru un slodzes apstākļos. Nodrošina kvēpu filtru, izplūdes gāzu emisijas samazināšanas sistēmu izturību un kalpošanas ilgumu. Piemīt teicama dispersitāte, novērš nosēdumu veidošanos dzinējā.

### PAMATA FIZIKĀLAIS UN ĶĪMISKAIS SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS

Rādītāja nosaukums	Vērtība	Testa metode
Viskozitātes klase pēc SAE	10W-40	SAE J 300
Blīvums pie 15°C, gr/cm <sup>3</sup>	0,86	ASTM D 1298
Kinemātiskā viskozitāte pie 40°C, mm <sup>2</sup> /sek.	84,7	ASTM D 445
Kinemātiskā viskozitāte pie 100°C, mm <sup>2</sup> /sek.	13,5	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	162	ASTM D 2270
Uzliesmošanas temperatūra, °C	222	ASTM D 92
Sastingšanas temperatūra, °C	-37,5	ASTM D 97
Sārmais skaits, mg KOH / g	12,6	ASTM D 2896

## **AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI**

Nav uzskatīts par bīstamu. Papildinformācija par produktu ir pieejama datu drošības lapā (MSDS).

Vispārīgi ieteikumi:

- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Ieelpojot saindētus eļļas tvaikus, ir jāiziet svaigā gaisā un izvēdināt telpu.
- Tvaiki vai gāzes var aizdegties atklātā uguns liesmas tuvumā.
- Saskaroties ar acīm / ādu, neberziet! Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni vismaz 15 minūtes un konsultējieties ar ārstu.
- Neizlejiet kanalizācijas un notekūdeņos, utilizējiet izlietoto eļļu īpaši paredzētās tvertnēs un vietās.

## **UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI UN INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU.**

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausā un labi vēdināmā vietā, tālumā no atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem un tiešiem saules stariem.

Uzglabājot, transportējot un lietojot šo produktu, ir jāievēro vides aizsardzības pasākumi un drošības noteikumi strādājot ar minerāleļļām. Sīkāka informācija ir pieejama šī produkta drošības datu lapās (MSDS).

Derīguma termiņš - 5 gadi no produkta izgatavošanas dienas. Ražošanas datums ir norādīts astoņu ciparu kodā uz iepakojuma. Trešais cipars ir gads (7 - 2017, 8 - 2018, 9 - 2019), ceturtais un piektais - mēnesis, sestais un septītais - ražošanas datums.

Ugunsbīstamības klase: IV.

**SIA „SENSON AUTO” ir vienīgais oficiālais SK ZIC tirdzniecības markas izplatītājs Baltijas valstīs.**

*SIA "SENSON AUTO"*

*Starta iela 5F, Rīga, Latvija, LV-1026*